KRASKOFF Pro, Ltd

Материалы промышленного назначения

117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 15
тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru
www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

Технологическая карта

Марка: Бетонит Аква **ТУ 20.30.22-001-18862682-2018**

Краска для бетона и бетонных полов на водной основе

ОПИСАНИЕ:

Краска на водно-акриловой основе, предназначена для покраски цементно-песчаных стяжек и бетонных полов, в том числе в условиях повышенной влажности и в местах, где присутствует необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований. Бетонит Аква предотвращает разрушение бетона и создает защитную пленку, которая обеспечивает отсутствие пылеобразования. Образует покрытие, стойкое к воздействию пешеходных нагрузок.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносится на: бетон, бетон влажный (не мокрый), штукатурку.
Рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях и объектах бытового обслуживания, детских учреждениях, для окраски полов и стен общественных и жилых зданий.

ФАСОВКА:

Металлическая тара:10, 20 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре основания и воздуха при нанесении: от +5°С до +35°С, влажность – не более 70%. Температура материала: от +10°С до +25°С.

Подготовка поверхности:

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, ровной, без масляных пятен и старой краски.

Подготовка материала:	Тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью. Перед применением при необходимости краску разбавить до рабочей вязкости водой. При использовании краски для пористых поверхностей предварительно загрунтовать поверхность краской, разбавленной до вязкости 25-40 с по ВЗ-4 или акриловым грунтом Проффасад Аква-грунт.
Способ нанесения:	Наносить тонким слоем меховым валиком, кистью или распылением в 1–2 слоя.
Теоретический расход:	0,25–0,35 кг/м2 в зависимости от пористости поверхности.
Время высыхания при температуре 20°С:	Не более 1 часа до степени 3. Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего и зависит от температуры и влажности.
Ввод в эксплуатацию при температуре 20°С:	После нанесения последнего слоя эмали: через 6 часов – пешеходная нагрузка, через 12 часов – полная механическая нагрузка на основание.
Температура эксплуатации:	От –60°С до +60°С.
Очистка инструментов:	Вода.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до + 30°С.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:	Гарантийный срок хранения материалов в закрытой таре – 6 месяцев с даты изготовления. Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования. Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственности

за дефекты, образовавшиеся в результате неверного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.