



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ВОТЕРСТОУН (Kraskoff Pro) – гидроизоляционная краска (эмаль) для бассейнов, фонтанов и бетона

- износостойкая
- водостойкая и водонепроницаемая
- химически стойкая

Краска-эмаль ВОТЕРСТОУН – материал на основе пвх смолы.

Защищает пористые цементно-песчаные и бетонные поверхности от разрушающего воздействия воды, соляных растворов, озонированной и хлорированной воды.

После высыхания образует ровную гладкую однородную полуглянцевую водонепроницаемую и устойчивую к истиранию пленку, не отслаивается, не образует пузырей.

Основные области применения

Применяется для защитно-декоративной окраски бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от остатков старого покрытия, жира, грязи.

Подготовка состава к нанесению

При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями У-растворитель, Тoluол, Ксилол.

Способ нанесения

Наносить методом пневматического распыления, валиком или кистью однородными перекрестными слоями в 2-3 слоя, не допуская непрокрасов для создания водонепроницаемой чаши. Второй слой наносить через 24 часа.

Температура нанесения: от +5°C.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями (Ксилол, У-Растворитель, Тoluол, Р-4, Р-5, Р-646, Ацетон).

Срок ввода в эксплуатацию окрашенного объекта, контактирующего с водой, не ранее 5 суток. Температура эксплуатации покрытия – от –40°C до +80°C.

Расход

0,20-0,30 кг/м² в зависимости от вида, марки бетона и его состояния.

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Тара

Купить Вотерстоун можно в ведрах по 10, 20кг.

Меры предосторожности

При проведении и после окончания внутренних работ тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Массовая доля нелетучих веществ, %	44-50
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при t ($20,0\pm 0,5$) $^{\circ}\text{C}$, с, не менее	90-140
Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед.	0,3
Время высыхания до степени 3 при t ($20,0\pm 0,5$) $^{\circ}\text{C}$, ч, не более	3
Стойкость к статическому воздействию воды при ($20,0\pm 2$) $^{\circ}\text{C}$, ч, не менее	48
Степень перетира, мкм, не более	60

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.