



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

МАСТЕРВУД АКВА (Kraskoff Pro) – атмосферостойкая полиакрилатная быстросохнущая краска (грунт-эмаль) для дерева на водной основе

- без запаха
- быстросохнущая
- высокоукрывистая
- влагостойкая
- УФ-стойкая
- грязеотталкивающая
- полуматовая

МАСТЕРВУД АКВА – однокомпонентная быстросохнущая водоразбавляемая грунт-эмаль (краска) на основе полиакрилатных смол.

Защищает поверхность дерева от атмосферных воздействий окружающей среды, обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, что позволяет обеспечить долговечную защиту древесины в том числе в условиях открытой промышленной атмосферы.

Благодаря специальным антисептическим добавкам обеспечивает защиту деревянных поверхностей от биологических факторов.

Обладает отличной укрывистостью и заполняющей способностью, способствуя образованию высокого качества покрытия. Используется в качестве грунтующего и финишного слоя.

Формирует УФ-стойкую эластичную пленку с низким водопоглощением, обеспечивая длительный срок службы покрытия в атмосфере умеренного климата.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначена для окраски любых деревянных поверхностей:

- деревянных фасадов домов и сооружений (коттеджи, дачные дома, бытовки);
- наружных окон, ставень и дверей;
- садовых беседок, мебели, детских площадок;
- деревянных заборов, ворот, ограждений, оград, перил;
- внутренних и наружных стен, деревянных опор, перекрытий, стропил, навесов.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от грязи, пыли, плесени, грибковой синева и посторонних включений, старые отслаивающиеся покрытия удалить механическим способом.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой с влажностью древесины ниже 20%.

Для достижения наилучшего качества окрашенной поверхности рекомендуется наносить

на шлифованную древесину. Деревянную поверхность шлифовать шкуркой (наждачной бумагой) с зернистостью P150-320, загрунтованную поверхность с зернистостью P240-400. После шлифования с поверхности необходимо очистить от пыли и загрязнения.

Подготовка состава к нанесению

Материал тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью в течение 2-3 минут. Перед применением, при необходимости, разбавляют до рабочей вязкости водой. Первый слой нужно использовать как грунтовочный, разбавленной грунт-эмалью до вязкости 25-40 с по ВЗ-4.

Способ нанесения

Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +18°C и влажности не более 70%. Покрытие можно сушить с использованием сушильной камеры.

Время высыхания до степени 3 при температуре +20°C, не более 1 часа. Послойная сушка 1-2 ч, в зависимости от температуры и влажности.

Шлифовка допускается через 1 час при температуре +20°C и через 30 минут при температуре +50°C.

После окончания работ инструмент очистить водой.

После нанесения последнего слоя грунт-эмали при температуре +20°C: через 2-3 часа – легкая нагрузка на основание, в том числе допускается штабелирование, но во многом зависит от оттенка, толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Расход

0,15-0,18 кг/м² в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Тара

Ведро по 20, 10кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид	Гладкое, однородное, полуматовое покрытие
Массовая доля нелетучих веществ, %	68-75

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при t (20,0±0,5)°С, с, не менее	80-100
Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более	1
Степень перетира, мкм, не более	25

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.