



117546, Москва,
ул. Подольских
Курсантов, д. 15

тел.: (495) 215 1590
тел.: (800) 555 3611
zakaz@kraskoff.ru

www.kraskoff.ru
www.kraskoff.by
www.kraskoff.kz

ПРОФФАСАД (Kraskoff Pro) – атмосферостойкая акриловая краска для фасадов, шифера, бетона

- быстросохнущая
- атмосферостойкая
- стойкая к перепадам температур
- светостойкая (сохраняет белизну при УФ-облучении)
- можно наносить при отрицательных температурах от -20°C

Эмаль ПРОФФАСАД – однокомпонентный материал на основе акриловой смолы, представляет собой суспензию износостойких пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с добавлением пластификаторов и целевых добавок.

Защищает поверхность фасадов во все сезоны в тяжелых климатических условиях, в том числе в районах с резкими изменениями погодных условий.

После высыхания образует матовое прочное влагостойкое паропроницаемое «дышащее» покрытие с высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

Обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью, устойчива к истиранию.

Увеличивает срок службы фасада.

Основные области применения

Применяется внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Предназначена для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона, пенобетона, асбестоцемента по всем видам штукатурки во всех климатических зонах России, промышленных центрах с повышенной загрязненностью атмосферы.

Рекомендуется для особо ответственных и реставрационных работ на самых сложных объектах. Используется в любое время года при температурах от -20°C до +35°C.

Может использоваться в качестве самостоятельного экономичного и надежного покрытия, в том числе слабых оснований.

Подготовка основания к нанесению

Поверхность очистить от пыли, грязи, неплотно держащейся краски. Щели и углубления заровнять шпатлевкой. Рекомендуется прогрунтовать фасадной грунтовкой на органической основе.

Подготовка состава к нанесению

Тщательно перемешать до однородного цвета и консистенции вручную или дрелью. Перед применением при необходимости эмаль разбавить до рабочей вязкости растворителями У-РАСТВОРИТЕЛЬ, ЭТИЛАЦЕТАТ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ или смесью

УАЙТ-СПИРИТА с БУТИЛАЦЕТАТОМ в соотношении 3/1 в количестве не более 10% от массы эмали.

При использовании эмали для пористых поверхностей предварительно загрунтовать поверхность грунтом для фасадов на органической основе или эмалью, разбавленной до вязкости 25-40 с по ВЗ-4.

Способ нанесения

Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылением в 1-2 слоя.

Температура основания и воздуха при нанесении: от -20°C до $+35^{\circ}\text{C}$, влажность не более 70%. Температура материала: от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C – не более 6 часов. Нанесение последующего слоя допускается после полного высыхания предыдущего и зависит от температуры и влажности.

После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями.

Расход

0,20-0,25 кг/м² в зависимости от пористости поверхности.

Цвет

Колеруется по каталогу RAL.

Тара

Купить ПРОФФАСАД можно в ведрах по 25кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить и транспортировать при температуре от -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические данные

Внешний вид:	цветная жидкость
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре $(20,0\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с, не менее	80-160
Степень перетира краски, мкм, не более	100
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20,0\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, мин., не более	6
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	72
Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, час, не менее	24
Условная светостойкость пленки, час, не менее	24
Износостойкость краски, г/мкм, не менее	2

ТУ 20.30.22-001-18862682-2018

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Продукция Краскофф Про предназначена для профессионального использования.

Техническое описание и рекомендации по применению материалов даны на основании лабораторных испытаний, и опыта практического применения с соблюдением условий хранения и условий нанесения, в соответствии с рекомендациями. Производитель не контролирует процесс хранения, нанесения и соблюдения условий эксплуатации готовых покрытий покупателем, и несет ответственность только за качество производимой продукции. Производитель не несет ответственность за дефекты, образовавшиеся в результате не верного применения продукции.

Производство регулярно оптимизируется и совершенствуется, в связи с чем производитель оставляет за собой право менять техническое описание без оповещения покупателей. Перед использованием материала рекомендуем проверить актуальность имеющегося у Вас технического описания на сайте www.Kraskoff.ru.